



- Beskytter metall ved kaldgalvanisering
- Forhindrer korrosjon
- Hefter til alle typer metaller
- Kan lakkeres og sveises på etter påføring

### BESKRIVELSE:

Galvatron er sammensatt av 96 % ren sink, resiner og andre komponenter og gir en sterk elektrokjemisk beskyttelse.

Galvatron bør påføres i flere tynne lag på 6 my hver. Galvatron motstår saltspraytest i 2135 timer uten skade og tilfredsstiller ASTM Des. A239-41 krav for varmgalvanisering.

### BRUKSANVISNING:

1. Fjern støv, rust og fett.
2. Rist boksen godt.
3. Spray jevnt på overflaten med ca. 30 cm avstand.
4. To tynne lag gir best resultat.
5. Etter bruk: spray med boksen opp ned for å tømme dysen.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Temperaturmotstand	+315°C
Støvtørr	3 minutter
Tørketid lag	15–30 minutter
Overlakterbar	24–48 timer
Totalt herdet	14 døgn/30 min + 150°C
Dekkevne	4 m <sup>2</sup> ved 10 my (1 boks)
Varenummer	N901101

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

14.05.12 © Copyright Relekta AS