



- Svært sterk en-komponent MS-Polymer med høy rivestyrke, uten sig.
- Utmerket heft til de fleste overflater, også våte
- Trenger ikke primer, selv ikke på hvitt metall
- Høy aldriings- og UV-bestandighet
- Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler
- Er ikke ledende, kan brukes på ruter med integrert antenne
- Lang holdbarhetstid

BESKRIVELSE:

Seal & Bond MS Screen er et en-komponent lim, basert på MS-Polymer, spesielt utviklet til liming av bilglass.

BRUKSANVISNING:

Seal & Bond MS Screen kan brukes med kort eller lang metode for liming av bilglass.

- Fjern lister/omramming.
- Skjær ut ruten med tråd.

Forberedelse:

- **Kort metode:** La det bli igjen 3-5 mm av det gamle limet, rengjør med Multifoam og blås tørt.
- **Lang metode:** Fjern alt lim på vindusfalsen. Rengjør med Multifoam.

Montering:

1. Overflaten må være fullstendig tørr før limet påføres!
2. Legg en kontinuerlig fuge med Seal & Bond MS Screen på enten ruten eller falsen. Åpne et sidevindu. Monter ruten ved å presse den på. Om nødvendig, justér monteringen (innen 2 minutter).
3. Monter lister/omramming.

Kjøretid:

- Bilen kan kjøres ut etter 2-3 timer men 6 timers kjøretid anbefales!

Ved rengjøring på fals, gammelt lim og vindusrute:

1. Relektas Xtraclean - tørk vekk
2. Avslutt alltid med Multifoam - tørk vekk
3. Lim på fullstendig tørr flate.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	High Tech Polymer
Farge	Sort
Densitet	1,5 g/m ²
Hardhet	50 shore A DIN 53503
Krymping etter full herding	<5 % DIN 53503
Forlengelse ved brudd	>450 %
Modul ved 100 % elastisitet 23 °C (DIN 53504 S2)	1,0 n/mm ²
Rivestyrke 23 °C (DIN 53504 S2)	2,3 N/mm ²
Overflateherding (+23 °C 50 % R.F.)	5 minutter
Herdetid (+23 °C 50 % R.F.)	2,5 mm = 24 timer 3,5 mm = 48 timer
Kjøretid (+23 °C 50 % R.F.)	6 timer
Temperaturstabilitet	-40 °C til +90 °C
Påføringstemperatur	+5 °C til +40 °C
Motstand mot kjemikalier	God: vann, saltvann, alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnede organiske syrer, lut Moderat: estere, ketoner, aromater, drivstoff Dårlig: konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann
Værbestandighet	Utmerket
Holdbarhetstid	Minimum 12 måneder

VARENUMMER FORPAKNING

N537296 310 ml patron

Vi gjør vedlikehold enklere...

21.02.17 © Relektas AS