



- Rask og sterk hefteevne
- Høy rivestyrke
- Utmerket UV-motstand
- Overflate av aluminium forsterket med syntetisk materiale.
- Tåler temperaturer opp til 100 °C
- Fester til de fleste materialer, f.eks: betong, stein, bly, sink, stål, aluminium og glass
- Lett å påføre, også i hjørner og på kanter
- Kan overlakkeres

BESKRIVELSE:

Butalu er en reparasjons, forseglings og beskyttelsestape som består av modifisert butylgummi med en overflate av aluminium forsterket med syntetisk materiale. Den unike sammensetningen av butylgummi bidrar til rask og sterk hefteevne. Den ekstreme fleksibiliteten i butylgummien gjør at Butalu tilpasser seg og forsegl selv vanskelige irregulære overflater. Overflaten av aluminium er forsterket med syntetisk materiale og har derved høy rivestyrke, er stabil og er meget værbestandig. Aluminiumsoverflaten er blyfarget og kan overlakkeres. Butalu tetter lekkasjer og ferdiggjør skjøter raskt og effektivt.

BRUKSOMRÅDER:

- Forsegling av skjøter på: takrenner av bly eller sink, nedløpsrør, beslag, kuppeler, piper, gjennomføringer, rister og blybeslag.
- Forsegling av rør- og kanalforbindelser på ventilasjonsanlegg, kjøling/luftkondisjonering og varmelegg.
- Tetting av overganger på glass eller pleksiglass i verandaer eller drivhus.
- Termisk isolering og korrosjonsbeskyttelse av rørledninger.
- Tetting og liming av hengslede eller bevegelige deler.
- Tetting av lekkasjer i avløpsrør.
- Reduksjon av lyd i karosserideler, lokk, deksler, etc

BRUKSANVISNING:

1. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett.
2. Porøse overflater bør behandles med heftprimer.
3. Klipp Butalu i ønsket lengde.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tykkelse	+/- 0,7 mm
Aluminiums overflate forsterket med syntetisk materiale	Sammensatt aluminiumsfilmm
Gummi lim/masse	Modifisert butylgummi kaldlim
Spesifikk vekt	1100 g/m ²
Overflatesplintringstyrke på brannhemmende sement	Ved 90 °C og 200 mm/min: > 10 N/cm
Temperaturområde	-30 °C til +100 °C
Påføringstemperatur	+5 °C til +40 °C
Kjemisk bestandig	Vann: Utmerket Værforhold: Utmerket Hydrokarboner: ikke bestandig
Holdbarhet	Tørt og kjølig: Minimum 1 år

VARENUMMER FORPAKNING

N603059	50 mm x 10 m
N603259	100 mm x 10 m
N603159	150 mm x 10 m

4. Fjern polyesterbeskyttelsen.
5. Press Butalu hardt, fortrinnsvis med en rulle, fjern luftbobler.
6. Skal Butalu skjøtes, overlapp minst 5 cm.
7. Ved påføring ved temperaturer på mellom 0 °C og 5 °C må det alltid kontrolleres om overflaten er fri for is og kondens.

Vi gjør vedlikehold enklere...

18.06.15 © Releka AS