



- Brannklasse F90
- En-komponent
- Elastisk
- Sterk heft, 10 kg / cm²
- Trenger ikke primer
- Mugg-, sopp-, UV-, vann- og værbestandig

BESKRIVELSE:

Seal & Bond Sil 25 er en enkomponent silikonfugemasse som herder ved hjelp av fuktighet. Den er flammehemmende med brannklasse F90, testet etter DIN norm 4102-2:1977-09.

Seal & Bond Sil 25 brukes til tetting og fuging av ekspansjonsskjøter, andre skjøter, sprekker og gjenomføringer og har meget god heft til de fleste bygningsmaterialer; betong, metall, glass, kjeramiske materialer, profiler, etc, selv uten bruk av primer. På grunn av en hefteevne på over 10 kg / cm² er Seal & Bond Sil 25 også velegnet til flere typer limarbeid. Seal & Bond Sil 25 tåler kontinuerlig kontakt med vann og fuktighet (f eks svømmebasseng og aircondition systemer).

Seal & Bond Sil 25 er UV-, vann- og værbestandig. Den inneholder mugg- og soppdreper og er tilnærmet luktfri.

Seal & Bond Sil 25 er testet av IBMB (Institut für Baustoffe, Massivebau und Brandschutz) i Tyskland.


BRUKSANVISNING:

Overflaten må være tørr, ren og fri for fett og støv.

Spesialprimere kan forbedre heften.

Påføringstemperatur mellom +5 °C og +40 °C

(Gjelder både for overflaten og omgivelsestemperaturen).



1. Seal & Bond Sil 25

2. P.U. Skum-rense

(med åpen cellestruktur)

Fug på begge sider med Seal & Bond Sil 25 med en dybde på minimum 30 mm.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Densitet	1,4 kg/dm ³
Shore A hardhet	ca 19-25
Modulus 100% forlengelse	0,3 til 0,4 N/mm ²
Berøringstør	8 minutter
Herding	2,5 mm = 24 timer 4 mm = 48 timer
Temperaturbestandighet	-40 °C til +150 °C
Farge	Grå
Kjemisk motstandsdyktighet	God: Vann, sjøvann, svake løsemidler, olje, fett, uorganiske syrer, alkalier. Moderat: estere, ketoner, aromater. Lav: konsentrerte syrer og klorinerte hydrokarboner.

Seal & Bond Sil 25 kan ikke overmales.

Alle herdetider er veiledende og forutsetter +23 °C ved 50% R.F

Varenummer	Forpakning
N540306	310 ml patron grå



Vi gjør vedlikehold enklere...

01.10.12 © Relekta AS