



Nyeste
teknologi



- Kompakt lim som gir høye fuger
- Ikke behov for primer/grunning
- Miljøvennlig, inneholder ikke silikon, isocyanater eller løsemidler
- Kjøre tid etter 1 time
- Godkjent i NCAP kollisjonstest
- Basert på ny MS-Polymer teknologi
- Påvirkes ikke av lakk eller kjemiske stoffer

BESKRIVELSE:

Ultra Screen rutelim er et 1-komponent spesiallim med meget høy styrke. Den nye MS-Polymer teknologien (modifiserte silane polymerer) kombinerer egenskapene til for eksempel polyurethan, silikoner og akryler, men uten de ulempene disse har. Det gir et meget miljøvennlig rutelim som ikke inneholder verken silikoner, isocyanater eller løsemidler.

Ultra Screen rutelim har meget gode hefteegenskaper til glass, metall, lakkerte flater, plast, tre og stein. En homogen herdeprosess gjør Ultra Screen rutelim mindre påvirkelig av temperatur og fuktighet under herding. Man kan kjøre uten risiko 1 time etter ferdigmontering.

BRUKSOMRÅDER

- Liming av frontruter, soltak, luker etc
- Liming og forsegling av industribrakker, containere, transportkasser etc
- Forsegling av sveisesøm, gulv og sammenføyninger
- Aircondition, kjølemaskiner, plastutstyr

BRUKSANVISNING

1. Fjern gammelt lim, men det kan være ca 1 mm igjen av gammelt PU-lim da det gir utmerket feste for rutelimit. Ingen primer/grunning nødvendig.
2. Fjern smuss og avfett karm og rute med Multifoam.
3. Påfør Ultra Screen rutelim på karmen med trekantfuge ca 9–11 mm høy (høyde kan variere på ulike modeller).
4. Åpningstid: <15 minutter.
5. Overflødig lim kan fjernes med Safety Clean.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	MS-Polymer
Farge	Svart
Shore	A57
Støvtørr +23 C°/50 % rF	~15 minutter
Åpningstid	<15 minutter
Herdetid +23 C°/50 % rF	~ 3 mm/24 timer
Kjøretid	Etter 1 time
Arbeidstemperatur	+5 C° – +35 C°
Temperaturområde	-40 C° – +90 C°
Strekkfasthet DIN 53504	~1,7 MPa
Elastisitet DIN 53283	~180 %
Varenummer	Forpakning
DZE495328	290 ml
DZE495360	600 ml

Vi gjør vedlikehold enklere..

15.05.13 © Relekta AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01
Epost: salg@relekta.no • www.relekta.no

