

Smartfix Strong Flex

Supersterkt og fleksibelt hurtiglim, for reparasjon og fylling av hull og skader



- 2-komponent og enkel i bruk
- Sterkt hurtiglim
- Fleksibelt
- Fyller sprekker
- Meget universalt

BESKRIVELSE:

Smartfix Strong Flex er et fleksibelt, elastisk og luktfritt hurtiglim med svært god hefteevne mot en rekke forskjellige materialer. Limet kan bearbeides fra 45 til 180 sekunder, avhengig av materiale og temperatur. Det herder innen 10 minutter men kan som oftest belastes etter 5 minutter. Etter herding er den inntil 200 % elastisk. Pga. den geleaktige konsistensen er Smartfix Strong Flex lett å bruke i alle vinkler, også opp-ned. Blanderøret hjelper til med å nå inn i sprekker o.l. samt sikrer en jevn påføring og gjør limet lett å jobbe med.

BRUKSOMRÅDER:

Smartfix Strong Flex fyller enkelt opp sprekker og limer godt mot plastikk, tre, metaller (inkl. aluminium) og på porøse eller ujevne flater. Aluminium må først rengjøres og så slipes lett før liming. På vanskelige plastmaterialer som PE, PU m.fl. kan Seal & Bond Special Primer brukes for å øke limeevnen. Tåler løsemidler, oljer, bensin, diesel m.m. etter herding og forblir fleksibel. Herdet lim kan brukes for permanente installasjoner under vann.

KJEMIKALIEMOTSTAND:

Tåler løsemidler, oljer, bensin m.m. etter herding og forblir fleksibel.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Farge: Klar / transparent

Forlengelse ved brudd: 200 %

Oppbevaring og holdbarhet: 12 måneder ved romtemperatur

Shore: 80 - 90

Temperaturbestandig: -55 °C til +80 °C

Viskositet: Gel-aktig konsistens

Åpentid: Hefter etter 30 - 45 sekunder, men kan bearbeides i opptil 6 minutter

VARENUMMER	FORPAKNING
N60721	10 g duopatron
N60722	6 blanderør pose

BRUKSANVISNING:

1. Vask og tørk flatene før liming med Multifoam og/ eller Safety Clean for å være sikker på at de er helt rene, og fri for olje og fett.
2. Sett stemplet i tuben, ta av hetten og monter blanderøret.
3. Klem ut et par dråper før du begynner å lime.
4. Påføres en av sidene som skal limes. Klem delene sammen før det har gått 1 minutt, og i ca. 30 sek.
5. Vent minst 5 minutter før du belaster delene. Full herding etter 24 timer.
6. Limet herder i blanderøret i løpet av 2 minutter dersom det ikke klemmes ut mer lim.
7. Ta av blanderøret og sett på hetten igjen etter bruk. Smartfix Strong Flex leveres med 2 løse blanderør.

Vi gjør vedlikehold enklere...

02.05.18 © Relekt AS