



- Umiddelbar riktig pakning i enhver form
- Motstår trykk, varme og kjemikalier
- Fortrenger olje
- Forblir fleksibel
- Enkel demontering
- Leveres som trykkluftspatron for automatisk påføring eller som standard 310 ml patron for fugepistol

BESKRIVELSE:

Seal & Bond Flex-Sil er en modifisert fuktherdende silikonpasta, med utmerket heft til et bredt spekter av overflater. Seal & Bond Flex-Sil har en høy elastisitetstetsverdi, og en fremragende motstandsevne mot kjemikalier og temperaturpåvirkning. Seal & Bond Flex-Sil motstår bensin og diesel når den er brukt som pakning (er under trykk). Seal & Bond Flex-Sil kleber til: Stål, aluminium, galvaniserte metaller, messing, kobber, malte overflater, glass, keramikk og forskjellige typer syntetiske materialer. For optimalt vedheng, bør overflaten være fri for korrosjon og fett. Rens med Safety Clean eller Kleenspray S før Seal & Bond Flex-Sil påføres.

BRUKSOMRÅDER:

- Tetting av maskin- og motordeler, gjengede og flensede forbindelser, ventilasjonskanaler, innsugs- og eksosmanifolder, kompressorer, pumper, turbiner, girkasser, bensin- og vannpumper, motorblokker og ventilhusdeksel.
- Isolering og fuksikring av elektriske kontakter på elmotorer og sokler.
- Forsegling av skjøter mellom plater.
- Tetting av vannlekkasjer på baklys og karosseriskjøter.
- Forebygger korrosjon ved montering av antenner, alarmsystemer, kabler etc.
- Festing av lette gjenstander til harde overflater.

BRUKSANVISNING:

I motsetning til mange ordinære pakningsmidler på tube, fortrenger Seal & Bond Flex-Sil olje. Best resultat oppnår man imidlertid når overflaten er ren for korrosjon og fett/olje.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basis	Polysiloxan, eddiksyrebasert
Overflateherding	5 min. ved 23 °C og 50 % r.h.
Total herding	2 mm/24 Timer ved 23 °C og 50 % r.h.
Forlengelse ved brudd	500 % ISO 8339
Temperaturmotstand	Seal & Bond Flex-Sil sort: -60 °C til +205 °C (toppunkt 260 °C) Seal & Bond Flex-Sil rød: -60 °C til +270 °C (toppunkt 330 °C)
Arbeidstemperatur	5 °C til +40 °C
Krymping	NIL DIN 52451
Bestandighet	Bestendig mot motorolje, fett, smøremidler, bensin, diesel, parafin, girolje, bremsevæske, vann, saltvann, steam, kjølevæske, alkalier, saline løsninger, lettere syreopløsninger (maks 20 %), glycol, kjølemedium, butan osv.
Lagringstid	12 mnd i åpent pakke mellom +5 °C og +25 °C

VARENUMMER FORPAKNING

N573206	Sort 202 ml trykkluftspatron
N574206	Rød 202 ml trykkluftspatron
N573106	Sort 310 ml patron
N574106	Rød 310 ml patron
N221005	Nozzel

Vi gjør vedlikehold enklere...

27.07.15 © Relekta AS