

Seal & Bond MS 40 Trans

Hi-Tech krystallklar MS Polymer
lim og fugemasse



- Forblir fleksibel
- Gir ikke skjolder eller flekker
- Kan overmales
- Unik heft, også på våte overflater
- Rask skinnherding
- Kan brukes både inne og ute
- Inneholder ikke isocyanater, syrer eller skadelige løsemidler
- Bestandig mot mugg og soppangrep
- Høyelastisk

BESKRIVELSE:

SEAL & BOND MS 40 TRANS er den nyeste teknologi innen krystallklare MS Polymerer. SEAL & BOND MS 40 TRANS er velegnet til bruk innen kjøkken, bad, dekorasjon, auto og industri.

BRUKSANVISNING:

- Skjær av tuppen på patronen.
- Skjær av spissen på dysen til ønsket dimensjon.
- Påføres på en ren og fettfri overflate.
- Uherdet fugemasse kan fjernes med SAFETY CLEAN.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Flyteevne	5 bar / 3 mm / 23°C: 160 g / min
Overflate herding (+23°C 50% R.F.)	5 minutter
Ikke klebrig (+23°C 50% R.F.)	40 minutter
Herdetid (+23°C 50% R.F.)	4 mm = 24 timer 5 mm = 48 timer 8 mm = 72 timer
Krymping etter full herding	<2%
Forlengelse ved brudd	>250% DIN 53504
Elastisitet	ISO 11600 F 20% HM E
Hardhet	40 shore A DIN 53505
Strekfasthet	220 N/cm ²
Rivestyrke	ca 40 N/cm ²
Temperaturstabilitet	-30°C til +95°C topp: 155°C max. 30 min.
Motstand mot kjemikalier	God: vann, saltvann, alifatisk løsemidler, olje, fett, fortynnede organiske syrer, lut Moderat: estere, ketoner, aromater, drivstoff Dårlig: konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann
Heft	Utmerket på fliser, mur, naturstein, tre, betong, glass, aluminium. (Hefter ikke til PP, PE, Teflon og Bitumen)
UV bestandig	OK
Fargevariasjon	Fargen kan forandre seg pga ytre omstendigheter
Kompatibilitet med maling/lakk	OK med de fleste typer maling/lakk. Ved bruk av øjebasert maling/lakk på alkydolje basis må det påregnes lengre tørketid. Test evt først!
Lagringstid	Minimum 12 måneder
Forpakning	310 ml resirkulerbar PE-patron

Vi gjør vedlikehold enklere...

15.01.10 © Copyright Releka Import AS